U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA

RL10174 HUMMER S3S CI FO SR ESD
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Aluminium
CALZATURA TIPO "B"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,232

FOTO PRODOTTO

LINEE

RED LION

TECNOLOGIE

ESD · Infinergy · Save Flex plus · wingtex · Airtoe Aluminium · Nickel Free · Natural Confort 11 · U-Power Original · Secco!

DESCRIZIONE

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy.

SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
PUNTALE "AirToe Aluminium"	**20345:2022**	**OTTENUTO**
Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm	≥ 14	16,5
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	≥ 14	14,5
SOLETTA "Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal""		
Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	Conforme
CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA	$< 10^9$ Ω	Conforme
IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'		
Assorbimento acqua dopo 60'	≤ 30%	4,8
Acqua trasmessa dopo 60'	≤ 0,2 gr	0
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)	≥ 0,8	10,1
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 15	86,1
FODERA DELLA MASCHERINA		
Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h)	≥ 2	23,7
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 20	189,7
Resistenza all'abrasione cicli SECCO	25.600 cicli	Conforme
Resistenza all'abrasione cicli UMIDO	12.800 cicli	Conforme
SOTTOPIEDE		
Resistenza all'abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
SUOLA USURA		
Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3	≤ 250	77
Resistenza alle flessioni mm	≤ 4	3,2
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm	≥ 3	3,4
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)	≤ 12	11,6
Assorbimento di energia del tacco J	≥ 20	36
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)	≥ 0,31	0,42
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°)	≥ 0,36	0,36
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)	≥ 0,19	0,31
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)	≥ 0,22	0,28