



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL:
FAX: +39 0322 53 94 01
+39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

RE20074 MAVERICK ESD
Natural Confort 11 Mondopoint®
FiberToe
CALZATURA TIPO "A"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 0,98



RED EGO



METAL FREE 100%



Fiber toe



DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
La scarpa antinfortunistica Maverick unisce un design accattivante a prestazioni elevate per affrontare ogni sfida lavorativa. La tomaia realizzata in Putek Hexagon, resistente all'abrasione e idrorepellente , garantisce durata e comfort . Dotata di puntale Fibertoe , protegge il piede in modo efficace, mentre il sottopiede antiforo ultra leggero assicura una sicurezza ottimale. La suola EVA e gomma gialla aggiunge un tocco di originalità senza compromettere la stabilità. Maverick è una scarpa da lavoro totalmente metal free perfetta per professionisti che vogliono distinguersi senza rinunciare alla protezione.	PUNTALE "FiberToe" Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	20345:2022	OTTENUTO 17,0 18,5
	SOLETTA "Sottopiede antiforo ultra leggero" Resistenza alla perforazione N	≥ 14 ≥ 14	Conforme
	CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA	< 10 ⁹ Ω	Conforme
	IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAO DOPO 60' Assorbimento acqua dopo 60' Acqua trasmessa dopo 60' Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm ² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm ²	≤ 30% ≤ 0,2 gr ≥ 0,8 ≥ 15	N.A. N.A. 2,1 20,4
	FODERA DELLA MASCHERINA Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm ² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm ² Resistenza all'abrasione cicli SECCO Resistenza all'abrasione cicli UMIDO	≥ 2 ≥ 20 25.600 cicli 12.800 cicli	77,5 620,2 Conforme Conforme
	SOTTOPIEDE Resistenza all'abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
	SUOLA USURA Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm ³ Resistenza alle flessioni mm Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume) Assorbimento di energia del tacco J	≤ 150 ≤ 4 ≥ 3 ≤ 12 ≥ 20	139 2,8 3,5 9,2 35
	RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO Resistenza allo scioglimento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) Resistenza allo scioglimento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°) SR-Resistenza allo scioglimento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) SR-Resistenza allo scioglimento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)	≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22	0,45 0,41 0,29 0,24